



Finalit No. 5

Odstraňovač ochranných vrstev



- Odstraňuje ochranné vrstvy jako je například vosk, vrstvy akrylátu a disperze, vosk na terakotu a vosk na parkety, buvolí vosk, silikony, epoxidové pryskyřice, laky a přípravek Fleckstop Plus
- Hodnota pH: nevztahuje se
- Používejte neředěný
- 1 litr vystačí až na 20 m² podle tloušťky vrstvy



1) Informace o produktu – Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev



a) Materiály

Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev je vhodný téměř pro všechny materiály. Není vhodný pro povrchy citlivé na rozpouštědla, jako např. průmyslové podlahy pojené syntetickou pryskyřicí, omítky, barvy, Agglo-mramor, podlahy estrazzo/pryskyřičné podlahy.

Finalit No. 5 nenaleptává měkký kámen jako je mramor, vápenec, pískovec, terazzo, atd. ... a to ani při použití směsi 1:1:1 přípravků Finalit No. 5, Finalit No. 1 Intenzivní čistič a Finalit No. 39 Compact.

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Vyfotografujte všechna již existující poškození způsobená každodenním úklidem a používáním prostor. Začněte ode dveří a postupujte ve směru hodinových ručiček.
- Spojе dřeva na podlaze (např. dveřní rámy) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem, resp. čisticí vodou. Pečlivě je zakryjte speciálními, kyselinovzdornými plastovými páskami, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Je nutné odstranit z povrchu již existující staré nátěry pomocí čisticího prostředku Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev nebo směsí produktů No. 1 Intenzivní čistič, No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev a No. 39 Compact v poměru 1:1:1, jinak čisticí prostředky nebudou fungovat! Staré nátěry jsou často téměř průhledné a pouhým okem nejsou viditelné. Proveďte test a) čepelí nože (seškrábnutím) nebo b) politím vodou - je-li povrch opatřen nátěrem, voda vyperlí.
- Vypněte podlahové topení!

b) Aplikace přípravku



- Používejte neředěný
- 1 litr vystačí až na 20 m² podle tloušťky vrstvy
- Nanášejte neředěný, zpracujte kartáčem a nechte působit 5-10 minut
- Důkladně opláchněte vodou
- V případě potřeby aplikujte Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev ještě jednou a prodlužte dobu působení
- Vlastní testy nutné!

POZOR! Předměty vyrobené z plastu nebo s plastovým povlakem, jako jsou vany, vodovodní baterie, sprchové vaničky, okenní rámy, dveře, atd. musí být pečlivě zakryty speciálními plastovými lepicími páskami odolnými vůči kyselinám a rozpouštědlům, které nezanechávají žádné zbytky lepidla! Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev naruší jakoukoliv barvu!

To platí i pro směs 1:1:1 s přípravkem Finalit No. 1 Intenzivní čistič a Finalit No. 39 Compact! Vlastní testy nutné!

Doporučení pro denní úklid:

Finalit No. 40 Citrusový čistič – pH neutrální, vhodný na všechny povrchy!

2) Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev



a) Zvýšení účinnosti

Účinnost přípravku Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev lze u obzvláště odolných ochranných vrstev zvýšit smícháním následujících přípravků:

- 1 díl Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev
- 1 díl Finalit No. 1 Intenzivní čistič
- 1 díl Finalit No. 39 Compact

b) Odstranění buvolího vosku

Naneste směs přípravku Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev, Finalit No. 1 Intenzivní čistič a Finalit No. 39 Compact (1:1:1) a nechte působit cca 5 minut, poté setřete. Postup opakujte, dokud se vrstva vosku nerozpustí a buvolí vosk nebude možné odstranit. Zbytky odstraňte křemičitým pískem o zrnitosti 0,1-0,5 / 0,5-1,0 / 0,5-2 mm (podle pórovitosti), jednokotoučovým strojem s hnědým padem nebo brusným kartáčem se zrnitostí 80 a vodou.

c) Zbytky spárovací hmoty z epoxidové pryskyřice

Spárovací hmoty z epoxidové pryskyřice obvykle zanechávají zbytky i po pečlivém omytí. Ty lze odstranit přípravkem Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev nebo již popsanou směsí 1:1:1. Doba působení je cca 1 hodina. Pokud to nestačí, můžete si pomoci mechanicky křemičitým pískem a jednokotoučovým strojem s hnědým padem nebo brusným kartáčem se zrnitostí 180 a vodou.

Stejný postup platí i pro hrubé nebo nopové dlaždice R11, R12 a R13 (silně protiskuzové), stejně jako pro pískovanou nebo opalovanou žulu, která byla spárována epoxidovou pryskyřicí.

3) Obecné pokyny



a) Obtěžování zápachem

DOBŘE VĚTREJTE! Při použití přípravku Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev v interiéru zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu! Pokud je zápach příliš silný, doporučuje se pracovat se směsí přípravků Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev, Finalit No. 1 Intenzivní čistič a Finalit No. 39 Compact (směšovací poměr 1:1:1). Tato směs má menší pachové zatížení! Vlastní testy nutné!

b) Odolné ochranné vrstvy

U odolných nátěrů nechte Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev nebo již několikrát popsanou směs 1:1:1 působit přes noc nebo nanášejte v intervalech 5-10 minut, dokud se ochranná vrstva nerozpustí. V extrémních případech může být nutné opakovat tento proces až desetkrát. – Při odstraňování přípravku Fleckstop Plus je doba působení cca 12 hodin.

c) Čištění terakotových, cihlových, kabřincových a starožitných mramorových podlah a polygonálních dlaždic

Tyto podlahy mají obvykle široké zapuštěné spáry. Ty lze čistit směsí 1:1:1, jednokotoučovým strojem, brusným kartáčem se zrnitostí 180, velkým množstvím křemičitého písku o zrnitosti 0,1-1,0 mm a vodou, a nejlépe hranou brusky.

4) Specifikace



| | |
|------------|---|
| Vzhled | tekutý, bezbarvý |
| Hodnota pH | nevztahuje se |
| Balení | Kovové nádoby o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l, 25 l |
| Skladování | Chraňte před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu. |

5) Bezpečnostní pokyny



Je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření pro manipulaci s chemickými látkami. Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Znečištěný či nasáklý oděv ihned svlékněte. Před přestávkou a na konci práce si umyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. **POZOR, ŽÍRAVINA!**

6) Upozornění



Naše informace o produktu jsou založeny na pečlivých laboratorních testech a rozsáhlých praktických zkušenostech. Jedná se však o nezávazné údaje. Doporučujeme provést vlastní testy, abyste zjistili, zda produkt splňuje příslušné požadavky. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím uvedeného produktu.

7) Kontakt



Výhradní partner Finalit® Péče o kámen a dlažbu pro Českou republiku:

floorcolor s.r.o. • Kotkova 710/3 • 669 02 Znojmo

+420 515 227 272 • info@floorcolor.cz

www.finalit.cz / www.floorcolor.cz